FICHE TECHNIQUE

Référence technique : JC0----FA

Classification : **famille I – Classe 6a**

Date : 12 février 2014 **Indice : 001**

BECKRYLAC DT61/SC PEINTURE DE FINITION

Code article : PUS-----

Fonction : Peinture de finition polyuréthanne à hautes performances chimiques (tenue aux agents décontaminants)
Réglage réflectance dans le domaine de l'infra rouge suivant norme DEF001 pour certaines teintes (ex. 24X5, 30X0, 34X3, SABLE EAU R4025, etc…)

Support d'application : Application sur acier grenaillé ou phosphaté recouvert du primaire DT 21/SC (GP3002AC / PUS10477G).

Présentation : Peinture bi composants solvantée

Matériel d'application : Pneumatique, airless, airmix

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PRODUIT

	A la livraison
• Densité	1,2 ± 0.02
• Extrait sec en poids	55 ± 5%
• Extrait sec en volume	40 ± 3%
• Pot life	≥ 4 heures
• COV en g/L	environ 540 g/L
• Finesse	≥ 7,5 soit ≤ 25 µm

MODE D'EMPLOI

• Référence Base :	JC0----FA/ PUS------
• Référence Durcisseur :	CP03003/ DUS70110C
• Référence Diluant :	DL03019 / SOS80076C
• Ratio Mélange en Volume (Base/Durcisseur) :	3/1

Les renseignements donnés ici sont basés sur notre expérience et l'état actuel de nos connaissances. A cause de la multitude de facteurs qui peuvent influer sur l'application de nos produits, ils ne libèrent pas l'utilisateur de l'obligation d'effectuer lui-même des tests et essais. Il n'en résulte aucune assurance de qualité spécifiques ou de la qualification du produit pour l'emploi prévu.

Beckers Group
Becker Industrie
40 rue du Champ de Mars - B.P. 34
42601 Montbrison Cedex
France

Phone : +33 (0)4 77967050
Fax : +33 (0)4 77967070
info-fr@beckers-group.com
www.beckers-group.com

SAS au capital de 4.500.000 Euros
R.C.S. Saint-Etienne : 381 035 815
Code APE 2030 Z
N°TVA CEE FR 93 381 035 815

FICHE TECHNIQUE

Référence technique : JC0----FA

Classification : famille I – Classe 6a

Date : 12 février 2014 Indice : 001

MISE EN ŒUVRE

• Diluant préconisé :	DL03019 / SOS80076C
• Mise en œuvre :	Mélanger avant emploi puis ajouter le durcisseur lentement sous agitation. Diluer si nécessaire de 0 à 10%
• Viscosité d'application du produit prêt à l'emploi:	20-26s CA 4 à 20°C pour une application pneumatique 35-45s CA4 20°C pour airmix, airless Masse volumique PAE : 1,1 ± 0,1 g/l selon teinte
• Conditions d'application :	ESV PAE : 39% ± 5% Support : 5°C à 30°C Atmosphère : 10°C à 35°C Hygrométrie maximale : %HR < 75
• Mode et durée de séchage :	Séchage à l'étuve apres desolvatation : 30 mn à 60°C ou 10mn à 100°C. Séchage air à 20°C avec 75% de HR : Hors poussière : 1 heure Hors toucher : 6 heures

CARACTERISTIQUES DU FEUIL SEC

- Epaisseur du feuil sec : 45 ± 5µm
- Brillance spéculaire : selon teinte
- Recouvrement possible en sortie d'étuve et égrenage obligatoire après 48h.
- Rendement au m²/l : 12-15m²/L
- Dureté au pendule Persoz (NFT 30 016) : 190 ± 30 secondes
- Résistance au choc (NFT 30 017) : Feuil face de l'éprouvette au contact de la masse :
  - Hauteur 50 cm : bon
  - Masse : 1kg Pas de déformation du subjectile
- Essai d'emboutissage (NFT 30 019) : ≥ 4mm

STOCKAGE ET PEREMPTION

- Températures limites de stockage : -5°C à 40°C sous abri.
- Températures limites de transport : -5 à 40°C
- Délai de péremption : 18 mois en emballage clos d'origine

Les renseignements donnés ici sont basés sur notre expérience et l'état actuel de nos connaissances. A cause de la multitude de facteurs qui peuvent influer sur l'application de nos produits, ils ne libèrent pas l'utilisateur de l'obligation d'effectuer lui-même des tests et essais. Il n'en résulte aucune assurance de qualité spécifiques ou de la qualification du produit pour l'emploi prévu.

Beckers Group
Becker Industrie
40 rue du Champ de Mars - B.P. 34
42601 Montbrison Cedex
France

Phone : +33 (0)4 77967050
Fax : +33 (0)4 77967070
info-fr@beckers-group.com
www.beckers-group.com

SAS au capital de 4.500.000 Euros
R.C.S. Saint-Etienne : 381 035 815
Code APE 2030 Z
N°TVA CEE FR 93 381 035 815